

# Chemi Vinyl H115



مشخصات	
ترکیبات	پلیمریزاسیون امولسیون وینیل استات
شکل فیزیکی (ظاهر)	لاتکس سفید رنگ
درصد مواد جامد	50±1
ویسکوزیته (Poise)	200 - 900
حداقل دمای تشکیل فیلم (MFFT)	16 درجه سانتی گراد
مقاومت در مقابل سرما	-18 درجه سانتی گراد
ماهیت یونی	غیر یونی
مقدار PH	3 - 4
عدد اسید (mg KOH/g)	کمتر از 3
کاربرد	به طور معمول در صنایع نساجی استفاده می شود.
خواص	به هر نسبتی با آب قابل رقیق شدن است.
زمان نگهداری	حداقل یک سال در شرایط معمولی
بسته بندی	بشکه های 50 و 100 کیلویی پلاستیکی